



**ecodado<sup>+</sup>**™ Group











EN ISO 9001:2008  
EN ISO 14001:2004  
EN ISO 50001:2011  
OHSAS 18001 - GREENGUARD GOLD  
UNI EN ISO 14021:2016



**Gres porcellanato • Porcelain stoneware**

• Grès cérame • Feinsteinzeug

**UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)**

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	IROC		
			31x62 Naturale	60x120 Rettificato	
 <p><b>Lunghezza e larghezza /</b> Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite <b>Spessore /</b> Thickness / Epaisseur / Stärke <b>Rettilineità spigoli /</b> Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit <b>Ortogonalità /</b> Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit <b>Planarità /</b> Lenght and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-2	<b>N ≥ 15 cm</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
		%	(mm)		
 <p><b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität</p>	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
		≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%	
 <p><b>Sforzo di Rottura /</b> Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft <b>Resistenza alla flessione /</b> Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-4	<b>S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)</b>		<b>S ≥ 1300 N</b>	
		<b>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>		<b>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>	
 <p><b>Resistenza al gelo /</b> Resistance to frost Résistance aux gel / Frostbeständigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-12	<b>Richiesto</b> Required		<b>Non gelivo /</b> Frost-proof Non gélifs / Frostsicher	
 <p><b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien</p>	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification		<b>LA</b>	<b>LA</b>
		<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		<b>HA</b>	<b>HA</b>
		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B		<b>A</b>	<b>A</b>
 <p><b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)</p>	UNI EN ISO 10545-7	<b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> Report abrasion class and cycles passed		<b>PEI V (White)</b> <b>PEI IV (Greige, Multicolor)</b> <b>PEI II (Black)</b>	
 <p><b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung</p>	UNI EN ISO 10545-14	<b>Min. 3</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <p><b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		<b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig	
<b>Caratteristiche accessorie / Additional features</b>					
 <p><b>Stabilità dei colori /</b> Colours stability Stabilité des couleurs / Farbbeständigkeit</p>	DIN 51094	<b>Colorazione Stabile</b> Stable coloring		<b>Conforme /</b> Corresponding Conforme / Entsprechend	
<b>Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics</b>					
 <p><b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft</p>	METODO B.C.R.A.	<b>μ &gt; 0,40</b>		<b>Conforme /</b> Corresponding Conforme / Entsprechend	
	DIN 51130	<b>Classe dichiarata /</b> Declared Class		<b>R9</b>	<b>R10</b>
	DIN 51097	<b>Classe dichiarata /</b> Declared Class		<b>-</b>	<b>A+B</b>
	DCOF (ANSI A 326.3)	<b>≥ 0,42</b>		<b>Conforme /</b> Corresponding Conforme / Entsprechend	

**Antica  
Ceramica  
Rubiera**

Antica Ceramica Rubiera S.r.l. Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976 www.anticaceramica.it - info@anticaceramica.it - Seguici su:

